# AGUAPLAST CAPAGRUESA GROSS COAT




Masilla lista al uso

## Para alisar y nivelar paredes irregulares.

### PRESENTACIÓN

| | |
|---|---|
| 200 ml. | Ref.: 2024 |
| 1 kg. | Ref.: 820 |
| 5 kg. | Ref.: 819 |
| 15 kg. | Ref.: 818 |

## CAMPOS DE APLICACIÓN



- Sobre materiales de obra **interiores** (hormigón, ladrillo, yeso, escayola, piedra, cartón-yeso, etc.).
- Enlucidos en capa media.
- Nivelación de superficies ligeramente irregulares.
- Enlucidos sobre placas de porexpan.
- Reparación de fisuras y grietas hasta 5 mm de ancho.

## CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

- Buena capacidad de relleno. Mínima merma
- Gran facilidad de lijado.
- Excelente tapa-grietas.
- Muy adherente sobre materiales de obra.
- No descuelga. Ligero
- Color: Blanco.

## APLICACIÓN Y PREPARACIÓN DEL SOPORTE

### Soporte

Sobre soportes limpios, sanos, secos, libres de polvo, grasas y ceras. Los soportes deben ser consistentes y las pinturas antiguas mal adheridas eliminadas. Imprimar soportes muy absorbentes con FIXACRYL u otra imprimación al agua. Proteger las partes metálicas con TODO TERRENO u otra imprimación anticorrosiva.

### Aplicación

Masilla lista al uso. Aplicar directamente con llana lisa o espátula de acero inoxidable. En grandes espesores, se recomienda aplicar en capas sucesivas, a fin de favorecer el secado. Limpiar las herramientas con agua inmediatamente después de usar.

## PRECAUCIONES

No aplicar a temperaturas inferiores a 5 º C.
No aplicar sobre soportes sometidos a humedad permanente.
Conservar el envase bien cerrado y al abrigo de temperaturas extremas.

## DATOS TÉCNICOS

| | |
|---|---|
| **Producto** | |
| Composición | Copolímeros acrílicos y cargas ligeras |
| Diluyente | Agua |
| Densidad | 1.35 ± 0.05 g/cc |
| Apariencia | Pasta |
| Color | Blanco |
| Olor | Perfume lavanda |
| Granulometría | < 200 µ: Fino |
| pH | 8 ± 1 |
| Clasificación | AFNOR NF T 36 – 005 Familia III, Clase 4 b<br>AFNOR NF T 30 – 608 |
| Fungicida | |
| **Aplicación** | |
| Temperatura Aplicación | Entre 5º y 35 º C |
| Herramienta | Llana lisa o espátula |
| Limpieza Herramienta | Con agua, inmediatamente después de usar |
| Espesor máximo por capa | 5 mm |
| Tiempo de trabajo | Sin límite |
| Consumo Teórico | 1,4 kg por $m^2$ y mm de espesor |
| Tiempo de Secado | 12 horas por mm de capa, variable según soporte y condiciones ambientales |
| Lijado / Pintado | Después de seco |

## SUMINISTRO

| PRESENTACIÓN | UNIDADES/ CAJA | CANTIDAD PALET |
|---|---|---|
| Tubo plástico 200 ml. | 12 | 100 cajas |
| Cubo plástico 1 kg. | 12 | 54 cajas |
| Cubo plástico 5 kg. | 4 | 36 cajas |
| Cubo plástico 15 kg | 1 | 44 cubos |

## ALMACENAJE

Conservar el envase bien cerrado y al abrigo de la humedad y de las heladas.

## SEGURIDAD

Exento de etiquetado de seguridad.
Para mayor información consultar la Ficha de Datos de Seguridad.

**Nota de carácter general:**
Los datos contenidos en la presente información son descripciones del producto. Representan notas generales resultado de nuestra experiencia y comprobaciones. No consideran el caso de aplicaciones particulares. No pueden formularse reclamaciones fundadas en estos datos. En caso de necesidad, diríjase a nuestro servicio de asesoramiento técnico.

**Beissier, S.A.**
Txirrita Maleo, 14
20100 Renteria (Guipúzcoa) Spain.
Tel.: (+34) 902 100 250
Fax: (+34) 902 100 249
e-mail: beissier@beissier.es
www.beissier.es