ESMALTE ACRÍLICO TITANLUX

Interior - Exterior. Brillante



Código de producto : 004

Descripción

Esmalte acrílico al agua de fácil aplicación, con buen aplanamiento y resistencia al roce, incorporando *Silcurane*. Lavable e inodoro. No amarillea.

Campos Aplicación

Apto para madera, yeso, hierro y mampostería. Puertas, ventanas, paredes, radiadores, muebles, etc., en el hogar, escuelas, clínicas, hoteles, etc.

Datos técnicos

Naturaleza	Acrílica
Acabado	Brillante
Color (UNE EN ISO 11664-4)	Blanco y gama colores
Densidad (UNE EN ISO 2811-1)	Blanco: 1,21 - 1,25 kg/l / Colores: 1,02 - 1,26 kg/l
Rendimiento (UNE 48282)	12 - 14,5 m2/l
Secado a 23ºC 60 % HR (UNE 48301)	30 - 60 minutos
Repintado a 23ºC 60% HR (UNE 48283)	6 - 8 horas
Métodos de Aplicación	Brocha, rodillo y pistola
Diluyente	Agua
Condiciones de Aplicación, HR<80%	+10 ºC - +30 ºC. No aplicar con previsión de lluvia en las próximas horas.
Teñido	Tinte Universal TITAN, Tinte al Agua Profesional o Sistema Servicolor
Volumen Sólidos (UNE EN ISO 3233-3)	Blanco: 34,5 - 35 % / Colores: 32 - 36 %
COV (UNE EN ISO 11890-2)	2.004/42IIA (d) (150/130) Máx. COV 90 g/l
Presentación	4l, 2,5l, 750ml, 375ml y 125ml.

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

Modo de empleo

RECOMENDACIONES GENERALES:

Remover bien en el envase. Las superficies a pintar deben estar limpias, secas e imprimadas adecuadamente.
Eliminar cualquier resto de suciedad, grasa, óxido mal adherido y recubrimientos utilizando disolvente o decapante, según necesidad.

SUPERFICIES NO PREPARADAS:

Madera: lijar la madera en el sentido de las vetas, limpiar a fondo, eliminar resinas o secreciones de resina y matar cantos vivos. Aplicar ***Titanxyl Lasur Fondo Ultra*** o ***Selladora TITAN*** según necesidades.