



Climas extremos BARNIZ EXTERIOR



TONALIDADES
CLASICAS/CLASSICAS

- **Alta protección sol, heladas, nieve**

DESTINO

- Para toda la carpintería exterior sometida a la intemperie: marcos, puertas, ventanas, contraventanas, portones...
- Se aplica sobre todas las esencias de madera (incluso en el roble), europeas y exóticas, nuevas o antiguas.

PREPARACIÓN

La madera tiene que estar bruta, limpia y seca.

- MADERA BRUTA : cepillar y desempolvar. Diluir la 1ª capa.
- MADERA BARNIZADA : lijar suavemente con papel de lija de grano fino 240.

Si su barniz anterior se ha desprendido en escamas, eliminar la capa con el Super Decapante madera V33. Aclarar con agua. Dejar secar durante 24h.

Cepillar y desempolvar.

- MADERA PINTADA : Decapar con el decapante madera V33. Aclarar con agua.

Dejar secar 24h. Lijar suavemente con papel de lija de grano fino 240 y desempolvar.

- MADERA CON PROTECTOR DECORATIVO : lijar suavemente con papel de lija de grano fino 240 y desempolvar. Redondear ligeramente los ángulos de su carpintería con papel de lija para asegurar una aplicación homogénea del barniz.

APLICACIÓN

Condiciones ideales de aplicación entre 12°C y 25°C, tiempo seco y sin corriente.

- Aplicar con pincel la 1ª capa y dejar secar 6 horas.
- Lijar ligeramente con papel de lija grano fino (240) y desempolvar antes de aplicar la 2ª capa.
- Evitar las sobre-capas.

PROTECCIÓN – 8 años

La protección de 8 años depende de la exposición y de las condiciones climáticas. Puede reducirse en caso de que las superficies estén sometidas a condiciones climáticas extremas, a una fuerte humedad ambiental o en el caso de que se produzca una acumulación prolongada de agua sobre el soporte (caso de los soportes horizontales).

Herramientas: Pincel

Tiempo de secado:

Entre 2 capas 6h

Secado completo 12h

Rendimiento: 2 capas $\pm$ 6m²/L

Limpieza : AGUARRÁS

