Technical Data Sheet

Review 2025

RUGINOX

DECAPANTE, CONVERTIDOR, ELIMINADOR Y TRANSFORMADOR DEL ÓXIDO

DESCRIPCIÓN

RUGINOX puede utilizarse como DECAPANTE DE ÓXIDO con acción inmediata o como tratamiento que CONVIERTE EL ÓXIDO EN METAL mediante un proceso de fosfatación.

- **ACCIÓN MUY RÁPIDA COMO DECAPANTE**
- **NO FORMA CAPAS**
- **SE PUEDE RELLENAR Y PINTAR DESPUÉS DEL TRATAMIENTO**

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto	Líquido marrón claro
Olor	Característico
Densidad	1,325 kg/l
Rendimiento	15 – 20 m^2/lt
Punto inflamación	>60°C
Conservación	24 meses (integro)

Consejo: Almacenar el producto en un lugar seco y no almacenarlo a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 35°C. Conservar en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor. Mantener fuera del alcance de los niños.

USO

DECAPANTE DE ÓXIDO

Aplicar sobre la superficie oxidada y dejar actuar durante unos 2 minutos. Retirar los residuos disueltos, aclarando y secando cuidadosamente.

CONVERTIDOR DE ÓXIDO

1. Eliminar el óxido más evidente y fácil de eliminar (con un cepillo de acero).

2. Aplicar **RUGINOX** sobre la superficie oxidada, asegurándose de que durante las primeras 3 horas quede protegida del agua y la lluvia.

3. Esperar a que se complete la fase de conversión del óxido en metal, que se produce en 12-24 horas. (La conversión se evidencia por el color de la superficie, que será blanco mate).

CÓDIGO - FORMATO

Código	Formato	EAN	Confección
735001SPPT	750 ml	8020089735015	Botella
735250SPPT	250 ml	8020089735251	Bot.+Pulv.

Las indicaciones de esta ficha técnica se basan en las características y potenciales usos conocidos por nosotros. En general, no es posible deducir de esta información una obligación o responsabilidad legal a partir de estos datos.