



# BOSTIK

## P360 POLIURETANO MULTIUSOS

SELLADOR UNIVERSAL DE POLIURETANO DE MÓDULO ALTO

### VENTAJAS

- Excelente adherencia sin imprimación en la mayoría de las superficies, incluso húmedas
- Alto rendimiento mecánico
- Elasticidad permanente
- Puede pintarse con pinturas con base de agua

### DESCRIPCIÓN

BOSTIK P360 POLIURETANO MULTIUSOS es un sellador de alta calidad, profesional basado en tecnología de poliuretano que se cura bajo la influencia de humedad para formar una goma elástica duradera.

Se trata de un sellador de poliuretano de alto módulo, para juntas de construcción y expansión, tanto en interior como en exterior.

### APLICACIONES

BOSTIK P360 POLIURETANO MULTIUSOS se ha desarrollado como un sellador para juntas de conexión y expansión en marcos de PVC, madera, metal, aluminio y hormigón y mampostería.

#### Limitaciones:

- \* No apto para PE, PP, PC, PMMA, PTFE (Teflón®), plásticos suaves, neopreno y superficies bituminosas.
- \* No indicado para aplicaciones en contacto con cloro (piscinas)
- \* Se puede producir una ligera coloración amarillenta cuando el sellador blanco se expone a los rayos ultravioleta.



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

|                                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| ➤ BASE                                 | Poliuretano             |
| ➤ DENSIDAD (ISO 1183-1)                | ± 1,20-1,25 g/ml        |
| ➤ TEMPERATURA APLICACIÓN               | +5°C a +40°C            |
| ➤ RESISTENCIA TEMPERATURA              | -30°C a +80°C           |
| ➤ ALARGAMIENTO A ROTURA (DIN 53504 S2) | > 600%                  |
| ➤ DUREZA SHORE-A (DIN 53505)           | 30-35                   |
| ➤ RESISTENCIA A LA TRACCIÓN            | ± 0,6 N/mm <sup>2</sup> |
| ➤ FORMACIÓN PIEL (23°C/50%HR)          | 90 min                  |
| ➤ MOVIMIENTO DE JUNTA                  | 25%                     |
| ➤ TIEMPO DE CURADO (25°C-50%HR)        | 3mm/24h                 |
| ➤ CAUDAL (Ø4mm/3bar)                   | 100-150g/min            |
| ➤ MÓDULO AL 100% (ISO 8339)            | ± 0,4 N/mm <sup>2</sup> |
| ➤ PÉRDIDA DE VOLUMEN                   | < 10%                   |
| ➤ RESISTENCIA AL CORTE                 | ± 1,1 N/mm <sup>2</sup> |
| ➤ DESCUELQUE (ISO 7390)                | <3m                     |

## INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Temperatura de aplicación: de +5°C a +40°C (se aplica al entorno y al sustrato).

Todos los sustratos deben ser sólidos, estar limpios, secos y libres de grasa y polvo.

BOSTIK P360 POLIURETANO MULTIUSOS se adhiere perfectamente sin el uso de una imprimación a la mayoría de sustratos no porosos. Someter siempre a prueba de adhesión antes de la aplicación.

Usar agua jabonosa para alisar la junta.

Una junta con las dimensiones correctas puede absorber movimientos entre materiales de construcción. La profundidad de junta debería estar siempre en la relación correcta con respecto a la anchura de la junta.

- Juntas hasta 10 mm:
  - relación profundidad/anchura= 1:1
  - anchura mínima: 5 mm
- Juntas superiores a 10 mm de ancho:
  - profundidad= (anchura/3) + 6mm

Pueden producirse desviaciones de color debido a la exposición a productos químicos, altas temperaturas, radiación UV (especialmente con el color blanco). Sin embargo, un cambio de color no influirá negativamente en el rendimiento técnico o la durabilidad del producto.

## LIMPIEZA

El material sin curar y las herramientas pueden limpiarse el limpiador Bostik Cleaner E. Las manos pueden lavarse con Bostik Toallitas Limpiadoras.

El material curado solo puede retirarse mecánicamente.

## PRESENTACIÓN

| CÓDIGO   | FORMATO                  | CAJA | EAN           |
|----------|--------------------------|------|---------------|
| 30615692 | Blanco – cartucho 300 ml | 12   | 8412663156925 |
| 30615693 | Gris – cartucho 300 ml   | 12   | 8412663156932 |
| 30615858 | Marrón – cartucho 300 ml | 12   | 8412663158585 |
| 30615694 | Negro – cartucho 300 ml  | 12   | 8412663156949 |
| 30615856 | Blanco – bolsa 600 ml    | 20   | 8412663158561 |
| 30615859 | Gris – bolsa 600 ml      | 20   | 8412663158592 |
| 30615857 | Marrón – bolsa 600 ml    | 20   | 8412663158578 |
| 30615695 | Negro – bolsa 600 ml     | 20   | 8412663156956 |

*Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso. Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.*

### PRECAUCIÓN

Para más información consulte la hoja de datos de seguridad en: <https://www.bostik.com/spain/es>

## PINTABILIDAD

Bostik P360 POLIURETANO MULTIUSOS se puede pintar con pinturas en base agua y la mayoría de las pinturas de 2 componentes. Las pinturas sintéticas pueden secarse más lentamente. Recomendamos probar la compatibilidad con la pintura antes de la aplicación.

Si BOSTIK P360 POLIURETANO MULTIUSOS va a sobrepintarse (no es necesario), recomendamos lijar ligeramente el sellante y superficies de junta antes del uso de Scotch-Brite. Para los mejores resultados recomendamos pintar dentro del intervalo de unos pocos días después de la aplicación.

## RENDIMIENTO

Conociendo la sección a sellar, aplicamos la siguiente fórmula:

$$\frac{X}{\text{sección junta en mm}^2} = \text{metros lineales por cartucho o bolsa}$$

X= 300 en caso de cartucho y 600 para bolsas

## CERTIFICACIONES

- Marcado CE:
  - o EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25HM
  - o EN 15651-4: PW-EXT-INT-CC 25HM
- Certificación A+, regulación francesa COV

## ALMACENAJE

En el envase original sin abrir entre +5°C y +25°C, vida útil hasta 12 meses después de la fecha de producción, almacenado en un lugar seco.

### BOSTIK SERVICIO TÉCNICO

asistenciatecnica@bostik.com  
+34 93 586 02 00

