MSP TURBO TUBO

ADHESIVO Y SELLADOR DE AGARRE INMEDIATO. PEGA – SELLA - RELLENA

VENTAJAS

- Agarre inicial inmediato (3 seg)
- Pega sobre superficies húmedas, incluso bajo agua
- Resistencia térmica (-40ºC +90ºC)
- Resiste a rayos UV y humedades
- Sin disolventes ni isocianatos ni siliconas
- Sella, pega y rellena en interiores y exteriores

DESCRIPCIÓN

BOSTIK MSP TURBO es un adhesivo y sellador MSP elástico de agarre inicial inmediato y elevada resistencia. Posee grandes propiedades adhesivas tanto en exterior como en interior.
Tiene excelente adhesión sobre la gran mayoría de materiales de construcción: hormigón, ladrillo, madera, obra vista, piedra natural o artificial, cerámica, vidrio, metales (aluminio, hierro, acero, zinc, cobre, galvanizados, etc.) y la mayoría de plásticos termoplásticos o termoendurecibles.
En todos los casos se recomienda realizar una prueba previa de adherencia.

APLICACIONES

BOSTIK MSP TURBO está especialmente formulado para realizar sellados entre elementos y paneles prefabricados, juntas en carpintería de aluminio, PVC, madera, juntas en impermeabilización, conductos y tubos, estructuras metálicas, planchas galvanizadas, etc.
También puede utilizarse para realizar pegados de: canalones y bajantes, tejas, zócalos, espejos, paneles decorativos y aislantes, peldaños, angulares, cubrejuntas, baldosas.

Limitaciones:

- No apto para PE, PP, PTFE (Teflón ®), plásticos suaves, neopreno y superficies bituminosas.
- No adecuado para carga continua de agua

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

➢ BASE	Híbrido
➢ DENSIDAD (ISO 1183-1)	± 1,55 g/ml
➢ TEMPERATURA APLICACIÓN	+5°C a +40 °C
➢ RESISTENCIA TEMPERATURA	-40°C a +90°C
➢ ALARGAMIENTO A ROTURA (DIN 53504)	>250%
➢ DUREZA SHORE-A (DIN 53505)	30 ± 5
➢ CARGA A ROTURA (DIN 53504)	>1,10 Mpa
➢ FORMACIÓN PIEL (23ºC/50%HR)	10 – 20 min
➢ TIEMPO DE CURADO (25ºC-50%HR)	2-3 mm/24h
➢ MÓDULO ELASTICIDAD AL 100% (DIN 53504)	0,80 ± 0,10 Mpa

FICHA TÉCNICA 13/05/2026

Bostik SAU España – c/ Compositor Stravinsky 12-18, 08191 Rubí (Barcelona) +34 93 586 02 00 www.bostik.com/spain

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Temperatura de aplicación: de +5°C a +40°C (se aplica al entorno y al sustrato).
Todos los sustratos deben ser sólidos, estar limpios y libres de grasa y polvo.
BOSTIK MSP TURBO debe aplicarse de forma "ventilada', es decir, en cordones verticales con una distancia entre cordones de 10-20 cm. Coloque los materiales en su posición y presione firmemente durante unos 3 segundos hasta que el adhesivo tenga un grosor mínimo de 2-3 mm entre el material y la superficie. ¡No aplique el adhesivo en puntos! Puede ser necesario el apoyo y/o sujeción durante el curado, si el peso de la pieza es excesivamente elevado.
Se recomienda realizar una prueba de adherencia previa antes de su utilización, para comprobar que los resultados obtenidos son los deseados.

LIMPIEZA

El material sin curar y las herramientas pueden limpiarse con las Toallitas Limpiadoras de Bostik.
El material curado solo puede retirarse mecánicamente.

RENDIMIENTO

1 cartucho= 12 metros lineales para una junta de 5mm de ancho

ALMACENAJE

En el envase original sin abrir entre +5°C y +25°C, vida útil hasta 12 meses después de la fecha de producción, almacenado en un lugar seco.

CERTIFICACIONES

- Marcado CE: EN 15651-1: F-EXT-INT

PRESENTACIÓN

CÓDIGO	FORMATO	CAJA	EAN
30633748	Blanco – tubo 187g (125ml)	12	08412663337485

PRECAUCIÓN
Para más información consulte la hoja de datos de seguridad en:
https://www.bostik.com/spain

Dada la diversidad de usos de nuestros productos, las indicaciones contenidas en estas hojas de información se dan únicamente a título orientativo. Aconsejamos a nuestros clientes se aseguren de que el producto cumple con la utilización deseada, asumiendo en este caso la responsabilidad de su uso. Bostik garantiza calidad constante en sus artículos.

BOSTIK SERVICIO TÉCNICO
asistenciatecnica@bostik.com
+34 93 586 02 00