

Doc.: 020180101HT

Fecha: 26/05/2025

CINTA AUTOVULCANIZABLE BRICO

Cinta aislante auto-vulcanizable de caucho PIB (Poli-Isobutileno)

VENTAJAS

- ✓ Gran aislamiento y flexibilidad
- ✓ Fusiona rápidamente bajo tensión
- ✓ Envoltura homogénea y sin huecos
- ✓ Alta resistencia a la humedad
- ✓ Compatible con un amplio rango de plásticos
- ✓ Formato de fácil manejo y aplicación



#020180101HT
CINTA AUTOVULCANIZABLE BRICO

SECTORES



Eléctrico



Bricolaje



Jardinería



Construcción/
Reformas

APLICACIONES

- ✓ Aislamiento eléctrico de cables, conexiones y uniones.
- ✓ Protección e impermeabilización en general.
- ✓ Evitar de forma temporal escapes, fugas y filtraciones de agua, aire y vapor.

INSTRUCCIONES

Antes de su uso, comprobar que las superficies de contacto estén completamente secas y limpias de restos de aceite, grasas, disolventes, polvo, etc.

IMPORTANTE

La longevidad del producto es de un año cuando se almacena en sus cajas originales a 23°C de temperatura y 65% de humedad relativa. Antes de su uso, se debe comprobar que las superficies de contacto están completamente secas y limpias de restos de aceite, grasas, disolventes, etc. Las propiedades del adhesivo son susceptibles al cambio dependiendo de varios parámetros como la composición y condición del sustrato, impurezas en o sobre el sustrato, temperatura y humedad en el almacenamiento y condiciones ambientales durante la aplicación, etc. Los parámetros de producción pueden variar en el rango $\pm 10\%$. La información arriba mencionada representa valores medios, establecidos en base a nuestro mejor conocimiento y datos de buena fe, pero no son válidos para su uso como especificación, ni constituyen garantía de resultado final. Antes de utilizar el producto, el cliente ha de efectuar sus propias pruebas para determinar la idoneidad y adecuación del producto para su aplicación particular, en las condiciones específicas de la aplicación y según sus requisitos propios. El cliente deberá repetir las pruebas en caso de algún cambio en alguna de las condiciones de aplicación. Esta hoja técnica reemplaza todas las versiones anteriores.

Modo de empleo:

1. Limpiar la superficie con un trapo seco
2. Enrollar la cinta alrededor del objeto con un solapamiento del 50% y un estiramiento del 100 al 150%.
3. Una vez completado el paso 2, se debe presionar firmemente el final de la cinta, sin estirar, para maximizar la propiedad de auto-vulcanización de la cinta.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		
MEDIDAS	COLORES	U/CAJA
19 mm x 9M	Negro	24
19 mm x 3M	Negro (blíster)	12

DATOS TÉCNICOS	
PROPIEDADES	PARÁMETROS
Espesor total, μm	500 $\pm$ 10%
Resistencia a la tracción, N/mm ²	$\geq 1,8$
Elongación, %	$\geq 300\%$
Resistencia dieléctrica, kv/mm	≥ 35
Componentes	Soporte: Caucho Aislante PIB Protector: Poliéster blanco

Este artículo contiene una concentración superior a 0,1% en peso de la Lista de Sustancias Altamente Preocupantes (SVHC) del Reglamento REACH:

bis(2-ethyl(phtalate)) DEHP - concentración en peso 5,05 % - tóxico para la reproducción categoría 2

IMPORTANTE

La longevidad del producto es de un año cuando se almacena en sus cajas originales a 23°C de temperatura y 65% de humedad relativa. Antes de su uso, se debe comprobar que las superficies de contacto están completamente secas y limpias de restos de aceite, grasas, disolventes, etc. Las propiedades del adhesivo son susceptibles al cambio dependiendo de varios parámetros como la composición y condición del sustrato, impurezas en o sobre el sustrato, temperatura y humedad en el almacenamiento y condiciones ambientales durante la aplicación, etc. Los parámetros de producción pueden variar en el rango $\pm 10\%$. La información arriba mencionada representa valores medios, establecidos en base a nuestro mejor conocimiento y datos de buena fe, pero no son válidos para su uso como especificación, ni constituyen garantía de resultado final. Antes de utilizar el producto, el cliente ha de efectuar sus propias pruebas para determinar la idoneidad y adecuación del producto para su aplicación particular, en las condiciones específicas de la aplicación y según sus requisitos propios. El cliente deberá repetir las pruebas en caso de algún cambio en alguna de las condiciones de aplicación. Esta hoja técnica reemplaza todas las versiones anteriores.